

DICALITE® PERLITE FILTER AIDS**SPECYFIKACJA: DICALITE SPEEDFLOW****Specyfikacja:**

MINERAŁ	Diatomit
Typ	Kalcynowany
Forma fizyczna	Suchy proszek,
Barwa	Różowa do jasnoróżowej
Przepuszczalność (PFRv)	36 – 52 (0,12-0,27 Darcy)
Gęstość placka (mokry)	max. 10.4 lbs/ft³
L.O.I. (FCC metoda)	max. < 0,5%
Pozostałość an sicie stand. U.S. %²	
Nr 40	max 0,7
Nr 140	max. 7,0

Właściwości naturalne (poza specyfikacją produktu)

Wilgotność	max. 0,6 g%
Gęstość nasypowa (sucha)	10-13,5 lbs/ft³
pH	min. 5,0 – max. 10,0
Ciężar właściwy	2,25
Średnia wielkość cząstek⁽³⁾ (mikrony)	13-15 µm

Informacje inne:

Miejsce wysyłki	Basalt NV,
Opakowanie	50 lbs worki standardowe

(1) Współczynnik przepuszczalności wody,

(2) sito ze strumieniem powietrza

(3) metodą rozdziálu laserowego w wodzie